



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU
GLOBAL CONSTRUCTION QUALITY INSPECTION JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508
Địa chỉ: Số 24 Liên kề 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvldx@gmail.com - Website: thinghiemvldx.vn



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin do khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu
Địa chỉ
Tên mẫu thử
Đơn vị gửi mẫu
Trụ sở
Địa chỉ lấy mẫu

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Thiết bị: BẢNG SO MÀU, THIẾT BỊ THỬ ĐỘ MỊN, ĐỒNG HỒ, TẮM KÍNH, THÙNG NGÂM MẪU, MÁY RỬA TRÔI, TỦ SẤY, TỦ LẠNH, DỤNG CỤ BẮM DÍNH, THẨM NƯỚC, HÓA CHẤT...
Ngày nhận mẫu: 31/07/2023
Ngày thí nghiệm: 31/07/2023 -:- 11/08/2023

3. Kết quả thử nghiệm, nhận xét:

TT	Tên chỉ tiêu chất lượng	Đơn vị	Kết quả	Mức	Phương pháp thử
1	Màu sắc	-	Như mẫu chuẩn	Như mẫu chuẩn	
2	Trạng thái sơn trong thùng chứa	-	Khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng	Khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng	
3	Đặc tính thi công	-	Dễ dàng quét 2 lớp	Dễ dàng quét 2 lớp	
4	Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-5°C)	-	Không biến chất	Không biến chất	
5	Ngoại quan màng sơn	-	Không có biểu hiện khác thường trên bề mặt màng sơn	Không có biểu hiện khác thường trên bề mặt màng sơn	TCVN 8653: 2012
6	Thời gian khô				TCVN 2096: 1993
	- Khô bề mặt	Giờ	30'	≤ 1	TCVN 2091: 2015
	- Khô toàn bộ	Giờ	2h55'	≤ 5	TCVN 2097: 1993
7	Độ mịn	µm	27	≤ 40	TCVN 2095: 1993
8	Độ phủ	g/m ²	180	≤ 200	TCVN 2100: 2007
9	Độ bền của lớp sơn theo phương pháp thử cắt ô	Điểm	1	≤ 1	TCVN 2102: 2008
10	Độ bền nước	Giờ	Ngâm >96h, mẫu không bong tróc	≥ 96	TCVN 8787: 2011
11	Độ bền kiềm	Giờ	Ngâm >48h, mẫu không bong tróc	≥ 48	TCVN 5760: 2008
12	Độ rửa trôi	Chu kỳ	Đạt yêu cầu	≥ 1200	
13	Độ bền chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	Đạt yêu cầu	≥ 50	

* Đánh giá: Các chỉ tiêu thí nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật TCVN 8652-2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

ĐD. NHÓM THÍ NGHIỆM

TT THÍ NGHIỆM VLXD

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XD TOÀN CẦU

NGUYỄN VĂN CHIẾN

TP. LINH VĂN THỰC

PGĐ. LÊ VĂN NGA

- Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng mang đến, mẫu thử được bên lấy mẫu niêm phong có đầy đủ chữ ký nhân mác..., không có mẫu lưu tại PTN
- Quá trình TN có các bên cùng nhau chứng kiến, Thông tin do khách hàng cung cấp, không được phép sao lưu KQ nếu không được sự đồng ý của PTN